

Terrassendielen | Technische Daten

Outdoor decking | technical data sheet

Ipé



Wechselfalz
trapeze

glatt/glatt
smooth/smooth

gerillt/genutet
rilled/rough rilled

Technische Daten | technical data

Botanische Bezeichnung Botanic name	Tabebuia serratifolia
Europäische Kennz. gem. DIN 13556 European mark according DIN 13556	TBXX
Stärke Thickness	19/21/25 mm
Breite Width	120/139/140/145 mm
Länge Length	2130/2450/2750/ 3050/3350/3660/3970/4270/4570/4880/5180/5490/5790/6100 mm 600 – 2200 mm Endlosverlegung mit Kopf-Nut/Feder endless installation with tongue and groove 2130/2450/2750 mm Wechselfalz mit Kopf-Nut/Feder trapeze with tongue and groove
Profilierung Profile	glatt/glatt gerillt/genutet Wechselfalz smooth/smooth rilled/rough rilled trapeze
Oberfläche Surface	im Prinzip 3-seitig fehlerfrei principally 3-sides defect free
Qualität Grade	PRIME mit max. 5 % Fehlern PRIME with max. 5 % defects
Toleranz Tolerance	Stärke ca. +/- 0,5 mm – Breite ca. +/- 1,0 mm thickness approx. +/- 0,5 mm – width approx. +/- 1,0 mm
Herkunft Origin	Südamerika aus nachhaltiger Forstwirtschaft South America, from sustainable forests
Dauerhaftigkeitsklasse nach DIN EN 350-2 Class of durability according DIN EN 350-2	I sehr dauerhaft I very durable
Holzfeuchte Moisture	technisch getrocknet auf ca. 18 - 20 % technically dried to approx. 18 - 20 %
Gewicht Weight	ca. 1200 kg/m³ approx. 1200 kg/m ³
Verlegung Installation	verschrauben auf passender Unterkonstruktion mit Edelstahlschrauben oder unsichtbare Befestigung mittels Spezialsystem screw down or invisible installation with special fix
Empfehlung Unterkonstruktion Recommended underconstruction	Aluminium, Angelim Pedra, Bongossi, Mirindiba, Marfil, Murure